



Технічні характеристики паливних гранул (пеллет)

ПП Кошун К.М. здійснює поставки деревно-паливних гранул (пеллет) преміум класу $D = 8$ мм відповідних DIN 51731.

Параметри	Од. вимір.	Очікуване значення	Допустиме min значення	Допустиме max значення
Деревні паливні гранули діаметром 8 мм.				
Діаметр	мм	8,0	$\geq 7,9$	$\leq 8,1$
Довжина	мм	32,0	$\geq 5,5$	$\geq 40,5$
Щільність	кг/м ³	650	≥ 620	
Вологість	%	8,5	≥ 4	≤ 10
Механічна міцність	%	97	≥ 92	
Частинки, $\leq 3,5$ мм	%	1	$\geq 0,5$	≤ 5
Теплота згоряння	МДж/кг	17,2	$\geq 17,0$	$\leq 18,0$
Зольність	%	0,7	$\geq 0,5$	$\leq 0,9$
Вміст кори	%	8	0	≤ 8
Вміст домішок	%	0	0	≤ 1

Термін поставки: протягом 1-7 днів з моменту отримання 100% передоплати за партію.

Обсяг партій: від 20 т до 100 т на місяць.

Пелети поставляються в біг-бегах по ~ 900 кг.

Кошун К.М. _____